

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BP133.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность
- Высокая устойчивость к подтекам, подходит для вертикальных применений
- Высокая эластичность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	20 - 25 мин
До шлифовки	55 - 65 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	BP133.77	100	140 - 150
Полиуретановый отвердитель	HP133	33	35
Полиуретановый разбавитель	TP100	15 - 20	18 - 23

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ (10-15 °С, относительная влажность 60%)

Разбавитель - TN200: Разбавитель для более быстрого высыхания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

4.5 КГ / 18 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунт разработан с учетом требований российских производителей, обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет имеет лучшее соотношение цена качество.

