

ВР333.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	20 - 25 мин
До шлифовки	55 - 65 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	ВР333.77	100	140
Полиуретановый отвердитель	НР900	35	150
Полиуретановый разбавитель	ТР100	30	25

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ (10-15 °С, относительная влажность 60%)

Отвердитель - НР196.00: для нанесения на детали из пенополиуретана, обладает отличной адгезией без использования барьерного грунта. Соотношение смешивания должно быть в диапазоне 20-33%. Этот коэффициент смешивания может меняться в зависимости от изменения формы поверхности. Разбавитель - ТН200: рекомендуется для применения в зимние месяцы.

10-15 °С	НР900	НР904	НР900+ КО610(%0,1)	НР903
Время сушки до шлифовки	75-85 мин	65-75 мин	55-65 мин	55-65 мин

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

4.5 КГ / 18 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



1161
Слоновая
кость



2212
Оксидный
желтый



3143
Оксидный
красный



8118
Оксидный
коричневый



8103
Светло-
коричневый



8144
Кофе

* Сертификация EN71.3 доступна только в белом цвете.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании с отвердителем серии НР196 имеет высокую адгезию к ППУ без использования барьерного грунта. Простота применения благодаря различным вариантам цвета. Рекомендуется наносить максимум 150 г/м² при нанесении в один слой.

