

ВР444.77

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)



ОСОБЕННОСТИ

- Отличная адгезия к пенополиуретановым поверхностям
- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	30 - 45 мин
До шлифовки	50 - 60 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	ВР444.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	НР444	25	30
Полиуретановый разбавитель	ТР100	40 - 50	50 - 60

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ (10-15 °С, относительная влажность 60%)

Разбавитель - TN200: рекомендуется для применения в зимние месяцы.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Идеальный адгезионный грунт для декоративных изделий из ППУ, которые выглядят как дерево.

