

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BP500.00 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокий и стабильный блеск
- Высокая укрывистость
- Очень хорошая растекаемость и твердость поверхности

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	30 - 40 мин
На отлип	60 - 70 мин
До складирования (500 кг / м ²)	36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая глянцевая эмаль	BP500.00	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP501	50	55
Полиуретановый разбавитель	TP100	20	25

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENÇ, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



1110
Снежный
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании полиэфирного грунта GENÇ в два слоя, создается эффект зеркальной поверхности.

