

## BP530.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



### ОСОБЕННОСТИ

- Создание идеальной поверхности для последнего слоя.
- Быстрая сушка
- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	3 - 5 мин
На отлип	15 - 20 мин
До шлифовки	50 - 55 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	BP530.77	100	140-150
Полиуретановый отвердитель	HP904	40	45
Полиуретановый разбавитель	TP100	10 - 20	25 - 35

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для использования в качестве промежуточного слоя для перекрытия дефектов после шлифования поверхности. Рекомендуется использовать с полиуретановым отвердителем HP906 в тех случаях, когда на обработанных поверхностях ЧПУ следует увеличить укрывистость без боязни образования трещин или срок жизнедеятельности.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

### УПАКОВКА

15 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

