

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BP531.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая укрывистость
- Легкое шлифование

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	5 мин
На отлип	25 - 30 мин
До шлифовки	60 - 70 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	BP531.77	100	140-150
Полиуретановый отвердитель	HP906	40	45
Полиуретановый разбавитель	TP100	12	20

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

15 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для фрезерованных поверхностей, радиусных элементов, обладает повышенной эластичностью. Может быть использован на пенополиуретановых деталях без барьерного грунта с предварительным очищением поверхности. Может наноситься одним слоем на вертикальные поверхности до 200 г/м² и до 260 г/м² на горизонтальные поверхности.

