

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BP545.XX ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Отличный внешний вид, ровная матовая поверхность
- Отличная растекаемость
- Быстрая сушка
- Подходит для вертикального и горизонтального применения.

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	10 - 15 мин
На отлип	30 - 40 мин
До складирования	мин. 16 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый последний слой	BP545.XX	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP545	50	55
Полиуретановый разбавитель	TP100	35 - 40	40 - 50

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 05 Матовый
- 10 Матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENÇ, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

Подходит для колеровки.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмаль имеет свойства высокой эластичности и растекаемости. Не имея профессиональных навыков нанесения можно получить превосходный внешний вид. При нанесении свыше 180 г/м² и при появлении на поверхности пыли и тому подобных предметов, из-за неподходящих условий, с поверхности пленки эмали в течение короткого времени можно убрать грязь не ухудшая ровность поверхности и внешний вид.

