

## BP547.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



### ОСОБЕННОСТИ

- Обладает высокой тиксотропностью, подходит для нанесения на вертикальные поверхности.
- Высокая эластичность
- Высокая укрывистость на острых углах и краях
- Легкое шлифование

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	25 - 30 мин
До шлифовки	1 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	BP547.77	100	140 - 150
Полиуретановый отвердитель	HP548	40	45
Полиуретановый разбавитель	TP550	10 - 15	20 - 25

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тиксотропный полиуретановый белый грунт. Он предназначен для применения на вертикальных поверхностях с высоким расходом в один слой. Эластичная структура, высокая укрывистость, особенно на кромке и трехмерной поверхности, дает отличные результаты. Рекомендуется наносить глянцевую эмалью после как минимум после 24 часов сушки.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

### УПАКОВКА

4 КГ / 15 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

