

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## BP548.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая укрывистость
- Легкая шлифовка

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	20 - 40 мин
До шлифовки	60 - 90 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	BP548.77	100	140-150
Полиуретановый отвердитель	HP548	40	45
Полиуретановый разбавитель	TP100	5 - 10	10 - 20

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

### УПАКОВКА

4 КГ / 15 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предпочтительная замена в случаях когда полиэфирный грунт не используется, при высокоглянцевой отделке эмалями.

При 20 - 23°C (55% относительной влажности) можно использовать с расходом до 300 г/м<sup>2</sup> в один слой.

