

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BP555.00 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Легкая и быстрая полировка
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Очень хорошая растекаемость и твердость поверхности

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	10 - 15 мин
На отлип	50 - 60 мин
До складирования (500 кг / м ²)	16 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая Глянцевая Эмаль	BP555.00	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP555	50	55
Полиуретановый отвердитель	TP100	30	40

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянец

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENÇ, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1111
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании полиуретанового разбавителя TP524 получается более гладкая поверхность. Важной особенностью является возможность полировки на следующий день вне зависимости от климатических условий.

