

## BP580.XX

### ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость
- Отличная растекаемость, отличное прикосновение
- Очень хорошая устойчивость к царапинам
- Устойчивость к пожелтению

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	45 - 60 мин
До складирования (500 кг / м <sup>2</sup> )	18 - 24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая матовой эмаль	BP580.XX	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP580	50	55
Акриловый разбавитель	TA500	20	30

#### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Колеруется. Рекомендуется для производства мебели для ванных комнат и кухни.

#### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый
- 25 Специальный матовый - Эта опция сертифицирована EN71.3.
- 50 Шелковистый матовый - Эта опция сертифицирована EN71.3.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENC, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническую информацию продукта для информации об особенностях применения.

#### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

