

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BP588.XX ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ МАТОВОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- Однородная матовая поверхность
- Устойчивость к пожелтению
- Устойчивость к царапинам

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	10 - 15 мин
На отлип	40 - 50 мин
До складирования	24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая эмаль матовой серии	BP588.XX	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP588	50	55
Полиуретановый разбавитель	TP100	40 - 50	50

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 25 Матовый
- 50 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENÇ, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработана специально для серийных производств. Полиуретановая эмаль с однородной матовостью, имеющая хорошую растекаемость. Колеруется в различные цвета. Подходит для линий с автоматическим распылением.

