

BP695.00

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокий сухой остаток
- Высокая степень глянца
- Превосходное сопротивление потекам при нанесении на вертикальные поверхности
- Максимальное сопротивление пожелтению
- Высокая укрывистость
- Очень хорошая растекаемость и твердость поверхности.

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	20 - 25 мин
На отлип	4 ч
До складирования (500 кг / м²)	48 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый глянец эмаль	BP695.00	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP695	50	55
Акриловый разбавитель	TA550	25 - 30	30 - 35

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENC, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С применением полиэфирного белого грунта BE401.77.1000 или полиуретанового грунта BP548.77.1000 можно получить гладкую поверхность, высокий и стабильный блеск. Рекомендуется использовать разбавитель TA500 или TP524 при температуре 25°C и выше. Для более быстрой сушки можно использовать полиуретановый отвердитель HP555.00. Рекомендуем для получения высокого качества отделки производить полировку через 36 часов.

