

## BP700.40

### ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

#### ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Однородная матовая поверхность

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| От пыли                        | 10 - 15 мин |
| На отлип                       | 40 - 50 мин |
| До складирования (500 кг / м²) | 24 ч        |

| ПРОДУКТ   | КОД      | ПО ВЕСУ (%) | ПО ОБЪЕМУ (%) |
|---|----------|-------------|---------------|
| Полиуретановая матовая эмаль для панельных дверей | BP700.40 | 100         | 110 - 120     |
| Полиуретановый отвердитель                        | HP900    | 25          | 30            |
| Полиуретановый разбавитель                        | TP100    | 30          | 35            |

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совместима с нитроцеллюлозными и полиуретановыми цветными пастами. Без проблем может наноситься на поверхность панельных дверей, покрытых дверными накладками. Может наноситься до 180 гр/м² в один слой.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется применение на панельных дверях, предварительно загрунтованных полиуретановой грунтовкой GENC или покрытых дверными панелями, предварительно отшлифованных шлифовальным материалом с зернистостью 220, 400.

#### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 40 Шелковистый матовый

#### УПАКОВКА

5 КГ / 20 КГ

#### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

1013  
Жемчужно-  
белый

1132  
Крем

