

## BP900.25 ОГНЕЗАЩИТНАЯ ЭМАЛЬ



### ОСОБЕННОСТИ

- Огнезащитный
- Насыщенная пленка
- Однородная матовая поверхность
- Высокая укрывистость

### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)


От пыли	20 - 25 мин
На отлип	45 - 60 мин
До складирования	мин. 20 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Огнезащитная эмаль	BP900.25	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP980	50	55

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 25 Специальный матовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Сильная шлифовка может снизить огнезащитные свойства. Идеальным является нанесение 3 слоя грунта. Для увеличения срока службы можно нанести больше слоев / количества.

### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ



### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае контакта с пламенем во время пожара продукт увеличивается в объеме и приподнимается над поверхностью. Может наноситься на поверхность после шлифования деформированных поверхностей шпателем. Для того чтобы отделка соответствовала огнезащитным сертифицированным свойствам, огнезащитный белый грунт BP900.77 и огнезащитная эмаль BP900.25 должны использоваться вместе.

