

## BQ100.30

### МАТОВАЯ ЭМАЛЬ КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Простота применения

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	20 - 25 мин
На отлип	30 - 50 мин
До складирования	6 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Эмали кислотного отверждения	BQ100.30	100	110
Отвердитель кислотного отверждения	HQ100	10	11
Полиуретановый разбавитель	TP100	40 - 50	50 - 60

#### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 30 Матовый

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

#### УПАКОВКА

20 КГ

#### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это матовая эмаль, которая создает поверхность с высокой физической и химической стойкостью. Для помещений с интенсивным использованием таких как офисы, кондитерские и кафе.

