

BQ100.77 БЕЛЫЙ ГРУНТ КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость
- Длинная жизнеспособность
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Высокая адгезия
- Высокая устойчивость к пожелтению

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

| | |
|-------------|--------|
| От пыли | 25 мин |
| На отлип | 60 мин |
| До шлифовки | 4 ч |

| ПРОДУКТ | КОД | ПО ВЕСУ (%) | ПО ОБЪЕМУ (%) |
|-------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| Грунтовочные эмали кислотного отверждения | BQ100.77 | 100 | 115 |
| Отвердитель | HQ100 | 10 | 11 |
| Разбавитель | TN200 | 30 | 35 |

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Он образует отличную основу для всех продуктов мебельной группы перед последним слоем благодаря своей твердой пленочной структуре на древесине и покрытых поверхностях, на которые он наносится.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

20 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

