

CP558.XX ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ БАЗА



ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная устойчивость к пожелтению
- Шелковистая поверхность
- Высокая укрывистость
- Высокая устойчивость к царапинам

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	10 - 15 мин
На отлип	25 - 35 мин
До складирования (500 кг / м ²)	6 - 7 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая матовая база	CP558.XX	100	110
Полиуретановый отвердитель	HP120	50	60
Полиуретановый разбавитель	TP100	20 - 30	25 - 35

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый
- 25 Матовый - Только эта опция сертифицирована EN71.3.
- 60 Шелковистый матовый - Только эта опция сертифицирована EN71.3.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предварительно нанести необходимый грунт из ассортимента материалов GENÇ. Эмаль желателно наносить на отшлифованную поверхность шлифовальной бумагой зернистостью 220-280-400 или 280-400.

УПАКОВКА

3 КГ/12 КГ Белая база
2.25 КГ/9 КГ Прозрачная база

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Желаемый цвет можно получить с помощью системы GENÇ Tinting

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В полиуретановых системах технология Genç Tinting используется для колеровки RAL, NCS, Pantone и других цветов.

На поверхности рекомендуется использовать полиуретановый грунт GENÇ BP548 или BP531.

Рекомендуется использовать специальный полиуретановый разбавитель TA500 при температуре 25°C и выше и / или влажных погодных условиях.

