

ГРУППА АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

VA450.00 АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Высокий и стабильный блеск
- Отличная растекаемость
- Легкая полировка после 24 часов
- Равномерный блеск вид до и после полировки

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	25 - 35 мин
На отлип	2,5 - 3 ч
До складирования (500 кг / м ²)	24 - 36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый глянцевый лак	VA450.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA450	50	55
Акриловый разбавитель	TA500	50	55

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Высокая устойчивость к пожелтению. При желании в качестве нижнего слоя можно использовать акриловые материалы.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нанесение на перламутр, антик и спецэффект.

В зависимости от температуры окружающей среды наносится мокрый по мокрому в следующем минутном режиме 3-15-15.

