

ГРУППА АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

VA500.00 АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Применение для закрытопористой отделки
- Отличная устойчивость к пожелтению
- Быстрая сушка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	20 - 25 мин
На отлип	50 - 60 мин
До складирования (500 кг / м²)	36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый лак	VA500.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	10	10
Акриловый разбавитель	TA500	50	55

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Высокая устойчивость к пожелтению. При желании в качестве нижнего слоя можно использовать акриловые материалы.

УПАКОВКА

3 КГ/15 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наносится на деревянные и металлические поверхности при условии проведения испытаний.

Уровень глянца составляет около 90 глянец (60°C).

Подходит для нанесения при большом расходе без появления пузырьков.

