

VA500.XX АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Отличная устойчивость к пожелтению
- Быстрая сушка
- Шелковистая поверхность на ощупь

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	20 - 25 мин
До складирования (500 кг / м²)	16 - 17 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый лак	VA500.XX	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	10	10
Акриловый разбавитель	TA550	40	45

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 05 Матовый
- 10 Матовый
- 25 Специальный матовый
- 40 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Высокая устойчивость к пожелтению. При желании в качестве нижнего слоя можно использовать акриловые материалы.

PM901 Металлические и перламутровые пасты могут добавляться непосредственно в лак и могут наноситься в качестве промежуточного слоя и перед финишным слоем.

УПАКОВКА

3 КГ / 15 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наносится на деревянные и металлические поверхности при условии проведения испытаний.

Предназначен для высококачественной отделки с закрытыми порами.

Подходит для нанесения при большом расходе без появления пузырьков.

