

## VA510.00 АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Высокий глянец
- Отличная прозрачность
- Отличная растекаемость

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	150 - 180 мин
До складирования (500 кг / м <sup>2</sup> )	36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый глянцевый лак	VA510.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	50	55
Акриловый разбавитель	TA550	20	25

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для античных эффектов в комбинации дерева и металла.

Не склонен к кипению при нанесении с большим расходом.

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Высокая устойчивость к пожелтению. При желании в качестве нижнего слоя можно использовать акриловые материалы.

### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

