

VA550.00 АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Высокий и постоянный блеск
- Насыщенная пленка
- Высокая устойчивость к царапинам
- Максимальная устойчивость к пожелтению
- Отличная растекаемость
- Легкая полировка после 24 часов

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	20 мин
На отлип	90 - 120 мин
До складирования (500 кг / м²)	21 - 25 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый глянцевый лак	VA550.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA550	50	55
Акриловый разбавитель	TA500	50 - 60	55 - 65

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.) Высокая устойчивость к пожелтению. При желании в качестве нижнего слоя можно использовать акриловые материалы.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изменение толщины пленки со временем не наблюдается.. Он не теряет своей яркости на протяжении многих лет. может быть отполирован через короткое время сушки в условиях низких температур (5-15°C). Благодаря быстрому высыханию рекомендуется для нанесения на поверхности с цифровой печатью.

