

VE500.00 ПОЛИЭФИРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Отличная наполняемость
- Твердая и насыщенная пленка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 300 Г/М²)

От пыли	20 мин
На отлип	30 мин
До шлифовки	180 мин
До складирования	8 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиэфирный лак	VE500.00	100	100
Полиэфирный ускоритель	VH400	2	2
Полиэфирный отвердитель	HE400	2	2

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полировку рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется поверхность, такая как стекло.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Если требуется покрасить пол, его можно покрасить с помощью красителей для пола ZD 820 Genç Color, как рекомендовано в техническом описании.

УПАКОВКА

25 КГ

