

VN100.00 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Гладкая поверхность
- Эластичный слой, твердая поверхность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	8 - 10 мин
На отлип	20 - 30 мин
До складирования	Миним. 10 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный самогрунтующийся матовый лак	VN100.00	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	80 - 90	90 - 115

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На подложку необходимо нанести полиуретановый грунт или нитроцеллюлозный грунт. Лак предпочтительно наносить на поверхности, отшлифованные шлифовальной бумагой зерном 220-280-400 или 280-400 соответственно.

УПАКОВКА

0.85 КГ / 3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Легок в работе, не требует высокого профессионализма. Рекомендуется в тех случаях, когда требуется быстрое высыхание на шпоне и деревянных поверхностях.

Подходит для перламутровой и серебристой отделки. Пигментированные отделки могут быть выполнены с помощью для лака красителя ZD900 Gençmix.

