

## VN100.77

### НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Насыщенная пленка
- Легкое шлифование

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	5 - 10 мин
На отлип	15 - 20 мин
До шлифовки	40 - 45 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный прозрачный грунт	VN100.77	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	110	130

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания поверхности используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 Genç Color; при необходимости колеровки лака - с помощью красителей ZD900 Gençmix Varnish, как рекомендовано в техническом описании

#### УПАКОВКА

0.85 КГ / 3 КГ / 12 КГ

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт является предпочтительным для пользователей-любителей в тех случаях, когда требуется быстрое высыхание на шпоне и поверхностях из цельной древесины. При желании колеровки последнего слоя, применяется ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите применяется блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901 Перламутр.

