

ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

VN150.XX

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Быстрая сушка
- Однородный матовый внешний вид
- Может использоваться как грунт и как лак

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	30 - 40 мин
До складирования	8 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный самогрунтовой матовый лак	VN150.XX	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	0 - 10	0 - 10


КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высококачественный самогрунтовой нитроцеллюлозный лак подходит для перламутрового и серебристого применения.

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 15 Матовый
- 20 Матовый
- 30 Матовый
- 40 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, остатков лака и т. д.).

УПАКОВКА

3 л / 25 л

