

VP200.00 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Высокий глянец
- Отличная растекаемость
- Насыщенная пленка
- Высокая стойкость к вскипанию при погодных условиях, при температуре выше 35°C и влажности выше 65%.

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	20 - 30 мин
На отлип	90 - 100 мин
До складирования (500 кг / м²)	65 - 70 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый глянец лак	VP200.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP900	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	0 - 10	0 - 12

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENC, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Genctix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это полиуретановый глянец лак общего назначения, совместимый с различными погодными условиями.

