

VP350.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	40 - 45 мин
До шлифовки	60 - 90 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP350.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP777	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	30	35

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GencColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 GencMix, как рекомендовано в техническом описании.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальный грунт для для светлых пород древесины и шпона. Обратите внимание, что на поверхности темного дерева не должно использоваться более 120 г/м².

