

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP380.77

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Очень быстрое высыхание
- Легкое шлифование

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	5 - 10 мин
На отлип	10 - 15 мин
До шлифовки	30 - 40 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP380.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP777	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	30-45	40-50

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется для применения на производствах, требующих короткое время высыхания, высокую степень наполнения и легкость шлифования. В условиях, когда температура среды выше 25°C рекомендуется использовать отвердитель HP900.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 GençMix, как рекомендовано в техническом описании.

#### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

