

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

VP500.00 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Высокий и устойчивый блеск
- Насыщенная пленка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	20 - 25 мин
На отлип	80 - 90 мин
До складирования (500 кг / м ²)	16 - 17 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый гляцевый лак	VP500.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP904.00	100	102
Полиуретановый разбавитель	TP100.00	0 - 5	0 - 6

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ (15-20 °С, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 55-60%)

Отвердитель – HP900: в качестве альтернативы его можно использовать для ускорения сушки.

От пыли: 20 – 25 мин

На отлип: 70 – 80 мин

До складирования (500 кг/м²): 16 – 17 ч.

До складирования (1000 кг/м²): 40 – 44 ч.

Растворитель - TA500: рекомендуется в летние месяцы

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENÇ, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из-за низкого риска появления трещин его можно использовать для исправления дефектов поверхности путем нанесения в несколько слоев. Подходит для нанесения на покрашенные стальные двери.

