

VP500.XX ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Однородный матовый внешний вид
- Легкий ремонт
- Шелковистая поверхность
- Насыщенная пленка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	15 - 20 мин
На отлип	30 - 40 мин
До складирования (500 кг / м²)	11 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый супер матовый лак	VP500.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP900	25	25
Полиуретановый разбавитель	TP100	90	100

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 05 Глубокоматовый
- 10 матовый
- 20 Специальный матовый
- 40 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENC, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Genctmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из-за низкого риска появления трещин его можно использовать для исправления поверхности путем нанесения в несколько слоев.

Экономичный лак, подходит для нанесения на покрашенные стальные двери.

