

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP509.XX ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Однородный матовый внешний вид
- Простота применения
- Быстрая сушка
- Высокая устойчивость к царапинам

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	20 - 25 мин
До складирования (500 кг / м²)	8 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый матовый лак	VP509.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP600	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	50	55

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый
- 20 Специальный матовый
- 30 Средний матовый
- 40 Шелковистый матовый
- 50 Шелковистый матовый
- 60 Полуматовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENÇ, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется использовать на поверхностях с покрытием Файн-лайн. Подходит для проектов производства офисной мебели, стульев, столов и дверей.

