

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP525.00 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Приятный внешний вид, прозрачный
- Отличная растекаемость
- Высокий и постоянный блеск
- Стойкий к царапинам и ударам

### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	20 - 30 мин
На отлип	60-70 мин
До складирования (500 кг / м <sup>2</sup> )	16 - 18 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый глянецовый лак	VP525.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP125	100	102
Полиуретановый разбавитель	TA500	0 - 5	0 - 5

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENÇ, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстросохнущий  
высокоглянецовый лак.

При температуре  
окружающей среды более  
25 °С, возможна полировка  
через 16-20 часов.

