

VP526.00 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Высокая устойчивость к потекам при нанесении на вертикальные поверхности.
- Высокий и устойчивый блеск
- Стойкий к царапинам и ударам
- Полируется через 24 часа

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	20 - 30 мин
На отлип	60 - 70 мин
До складирования (500 кг / м²)	16 - 18 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый глянцевый лак	VP526.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP126	100	102
Полиуретановый разбавитель	TP100	0 - 10	0 - 10

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENC, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Genctmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстросохнущий, глянцевый лак с высокими тиксотропными свойствами. Рекомендуется для нанесения на вертикальные поверхности.

