

VP600.77

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая прозрачность
- Высокая смачивающая способность
- Подходящая для применения на открытых порах

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	35 - 45 мин
До шлифовки	90 мин - 100 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP600.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP600	50	50
Нитроцеллюлозный разбавитель	TP100	25	30

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прозрачный грунт разработанный специально для применения в отделке с открытыми порами. Проникает во все поры. Это дает прекрасные результаты, даже на такой древесине как тик и палисандр. Не поднимает волокна древесины.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

