

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP610.77

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УЛЬТРАПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая прозрачность
- Стоек к ударам, эластичен
- Химическая структура подходящая для применения на открытых порах

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	20 - 30 мин
На отлип	60 - 80 мин
До шлифовки	120 мин - 150 мин


ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP610.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP600	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	0-10	0-10

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Со временем не вуалирует структуру древесины.

Благодаря высокой эластичности не оставляет белых следов от ударов и царапин.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании.

#### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

