

## VP680.77

### ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для электростатического распыления
- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	5 мин
На отлип	7 мин
До шлифовки	45 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Электростатический полиуретановый прозрачный грунт	VP680.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP680	50	53
Разбавитель	TP680	20 - 25	20 - 25

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это высококачественный грунт с тиксотропными и электростатическими свойствами, который используется на вертикальных поверхностях. Эффективность окутывания поверхности составляет минимум 90%. При электростатическом нанесении следует применять растворитель TP680.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании.

#### УПАКОВКА

12 КГ

