

ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

VP701.77

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Легкое шлифование
- Простота применения

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 мин
На отлип	20 - 25 мин
До шлифовки	45 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый Прозрачный Грунт	VP701.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP903	50	53
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	10 - 20	10 - 20

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстросохнущий грунт с большим сухим остатком разработанный для применения на древесине и шпоне и на МДФ низкого качества.

Рекомендуется использовать максимум в 2 слоя.

Подходит для отделки на светлых породах древесины и шпона.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании.

УПАКОВКА

12 КГ / 25 Л

