

VP850.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая прозрачность
- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10-15 мин
На отлип	15-20 мин
До шлифовки	45-60 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP850.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP777	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	30-40	35-45

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это грунт с высокой прозрачностью, для создания более наполненного слоя.

При температуре выше 25°C и влажности 55% рекомендуется использовать отвердитель HP900. Перед нанесением глянцевого лака сушка 24 часа.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

