

## VP900.25 ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Огнезащитный
- Насыщенная пленка
- Однородная матовая поверхность
- Износостойкий. Использование в общественных местах (театр, библиотека, школа, больница и т. д.)

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)


От пыли	20 - 25 мин
На отлип	45 - 60 мин
До складирования	мин 20 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Огнеупорная полиуретановая эмаль	VP900.25	100	100
Полиуретановый твердитель	HP180	50	55

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 25 Специальный матовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Сильная шлифовка может снизить огнезащитные свойства. Идеальным является нанесение 3 слоя грунта. Для увеличения срока службы можно нанести больше слоев/количества.

### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае контакта с пламенем во время пожара продукт увеличивается в объеме и приподнимается над поверхностью. Может наноситься на поверхность после шлифования деформированных поверхностей шпателем. Для того чтобы отделка соответствовала огнезащитным сертифицированным свойствам, огнезащитный прозрачный грунт VP900.77 и огнезащитный лак VP900.25 должны использоваться вместе.

