

ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

VP900.77 ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Огнезащитный
- Насыщенная пленка
- Легкое шлифование
- Тиксотропный, наносится на вертикальные поверхности
- Износостойкий. Использование в общественных местах (театр, библиотека, школа, больница и т. д.)

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	16 мин
На отлип	20 - 30 мин
До складирования	24 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Огнезащитный прозрачный грунт	VP900.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP180	50	55

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). Сильная шлифовка может снизить огнезащитные свойства. Идеальным является нанесение 3 слоя грунта. Для увеличения срока службы можно нанести больше слоев/количества.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае контакта с пламенем во время пожара пленка увеличивается в объеме и приподнимается над подложкой. Может наноситься на деформированную поверхность после шлифования шпателем. Для того чтобы отделка соответствовала огнезащитным сертифицированным свойствам, огнезащитный прозрачный грунт VP900.77 и огнезащитный лак VP900.25 должны использоваться вместе.

