

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP910.77

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная эластичность необходимая для наружного применения
- Высокая наполняющая способность

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	25-30 мин
До шлифовки	60 - 90 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP910.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP920	50	50
Полиуретановый разбавитель	TP550	20 - 30	20 - 30

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При желании поверхность можно покрасить с помощью прозрачного грунта на водной основе VW240 или полупрозрачным грунтом BS500, как рекомендовано в техническом описании.

#### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокоэластичный полиуретановый грунт стойкий к химическим и физическим воздействиям.

Рекомендован для наружного применения (садовой мебели).

Не следует наносить в погодных условиях при влажности более 80% и более. Рекомендуется нанесение в два слоя с выдержкой 18 часов, прежде чем нанести последний слой VP960.XX.

