

VQ100.77

ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Высокое наполнение
- Большое время жизни рабочей смеси
- Стойкость к физическим и химическим факторам

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	60 мин
До шлифовки	75 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Лак кислотного отверждения	VQ100.77	100	100
Отвердитель	HQ100	10	11
Разбавитель	TN200	30	33

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Идеальный прозрачный грунт для древесины с прочной структурой пленки на покрытых поверхностях, перекрывается верхним слоем любым лаком из мебельной группы.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

10 л / 25 л

