

# VQ100.XX

## МАТОВЫЙ ЛАК КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ



### ОСОБЕННОСТИ

- Прозрачный
- Хорошая растекаемость
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Длинная жизнеспособность

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

На отлип	25 - 30 мин
До шлифовки	70 - 80 мин
До складирования	4 ч

ОПИСАНИЕ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Лак кислотного отверждения	VQ100.XX	100	100
Отвердитель	HQ100	10	11
Разбавитель	TN200	30	35

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это матовый лак, который создает поверхность с высокой физической и химической стойкостью для применения в таких сферах, такой как офисы, кондитерские и кафе.

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 20 Матовый – Только эта опция сертифицирована EN71.3.
- 30 Матовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

### УПАКОВКА

25 л.

