

VS100.XX СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Образует гладкую поверхность
- Высокая устойчивость к царапинам
- Легко моется с мылом и моющим средством

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	1 - 2 ч
На отлип	2 - 4 ч
Полное высыхание	24 - 48 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Синтетический паркетный лак	VS100.XX	100	100
Синтетический разбавитель	TS100	10 - 20	12 - 25

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый
- 10 Матовый
- 20 Матовый
- 40 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На наносимую поверхность необходимо нанести полиуретановый грунт или нитроцеллюлозный грунт. Лак предпочтительно наносить на поверхности, отшлифованные шлифовальной бумагой с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. После шлифования поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона и т. д.) перед нанесением верхнего слоя.

УПАКОВКА

0.75Л/ 2.5Л/ 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После разбавления синтетическим разбавителем, рекомендуется подождать не менее 20 минут, чтобы удалить пену, которая может возникнуть во время смешивания.

Он достигает физической и химической устойчивости максимум на четвертый день.

