

VS102.XX СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЯХТНЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Высокая устойчивость к царапинам
- Легко моется с мылом и моющим средством

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	2 ч
На отлип	3 - 4 ч
Полное высыхание	24 - 36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Синтетический яхтный лак	VS102.XX	100	100
Синтетический разбавитель	TS100	10 - 20	12 - 25

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый
- 20 Матовый
- 40 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На наносимую поверхность необходимо нанести полиуретановый грунт или нитроцеллюлозный грунт. Лак предпочтительно наносить на поверхности, отшлифованные шлифовальной бумагой с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. После шлифования поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона и т. д.) перед нанесением верхнего слоя.

УПАКОВКА

0.75Л/ 2.5Л/ 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



0000
Прозрачный

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для
внутренней отделки мебели
и напольных покрытий
лодок.

