

## VW716.XX

### ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК



#### ОСОБЕННОСТИ

- Устойчивость к пожелтению
- Отличная химическая и механическая стойкость
- Высокая прозрачность
- Однородный матовый

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 120 Г/М²)

От пыли	40 мин
На отлип	70 мин
До складирования (500 кг / м²)	12 ч


#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Легко в применении. Не поднимает древесные волокна. Покрытие обладает стойкостью к царапинам.

#### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый
- 20 Матовый – Только эта опция сертифицирована EN71.3.
- 40 Шелковистый матовый

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть сухой и не содержать масла и загрязнений. Поскольку водоразбавляемые продукты имеют тенденцию поднимать древесные

волокна, очень важно отшлифовать обрабатываемую поверхность зерном 150-180. Влажность древесины должна составлять 10-14%.

#### УПАКОВКА

2.5Л/ 20Л

