

BA453.00
AKRİLİK PARLAK BOYA

ÖZELLİKLER

- Maksimum sararma direnci
- Yüksek gramajda uygulanabilirlik
- Mükemmel yayılma
- Yüksek parlaklık
- Polish öncesi ve sonrası kalıcı parlaklık, canlılık

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	40 dk
Dokunma Kuruması	4 sa
İstiflenebilme	36 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Parlak Boya	BA453.00	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA450	33	35
Akrilik Tiner	TA500	20 - 30	25 - 35


ANAHTAR BİLGİ

Yüksek kalite akrilik parlak boyadır.
Yüksek miktardaki uygulamalarda bile kaynama dirençlidir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

BA453 Akrilik Parlak Boya, Genç Polyester, Akrilik, PU veya UV Kürlenmeli Beyaz Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 220 - 300 - 400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Zımpara işleminden sonra, sonkat uygulaması öncesi yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

18 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

