

BA500.XX
AKRİLİK MAT SERİ BOYA

ÖZELLİKLER

- Karakteristik mükemmel estetik görüntü
- Yüksek sararma direnci
- Homojen yüzey tuşesi
- Mükemmel yayılma
- Yüksek çizilme ve darbe direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)


| | |
|----------------------|-------|
| Toz Tutmama Kuruması | 25 dk |
| Dokunma Kuruması | 1 sa |
| İstiflenebilme | 24 sa |

| ÜRÜN | KOD | AĞIRLIKÇA (%) | HACİMCE (%) |
|------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Akrilik Mat Seri Boya | BA500.XX | 100 | 100 |
| Akrilik Sonkat Sertleştirici | HA190 | 33 | 35 |
| Akrilik Tiner | TA500 | 30 - 40 | 35 - 45 |

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 25 Özel Mat
- 50 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Zımpara işleminden sonra, sonkat uygulaması öncesi yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon vs.) arındırılmalıdır. BA500.XX Akrilik Mat Seri Boya, Genç Polyester, Akrilik, PU veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 220-320-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Zeminde özellikle Genç BE401.77 Polyester Astar veya BP548.77 Genç Poliüretan Astar kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

4.5 KG / 18 KG

RENK SEÇENEKLERİ

1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Renk stabilizasyonun maksimum seviyede olmasının istenildiği, yüksek UV ışınlarına maruz kalan projelerde kullanılması tavsiye edilen üründür.

Banyo ve mutfak gibi nem ve ısı değişiminin yüksek olduğu ortamlarda kullanılması uygundur.

